

Flexicoat, aşırı iklim koşullarına son derece dayanıklı, akrilik reçine esaslı elastomerik su izolasyon malzemesidir. Rulo, fırça veya püskürtülerek uygulanabilir. Sürekli esnekliğe sahip olup, üzerinde yürünebilir.

ÖZELLİKLER

Hava şartlarına dayanıklı pigmentler, dolgular ve akrilik reçineden oluşan Flexicoat, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Hava koşullarına ve suya dayanıklı koruma
- Nefes alır, aynı zamanda yüzeye son derece iyi tutunma sağlar
- Eksiz kaplama sağlar
- Yüksek elastikiyete sahiptir
- Çabuk kurur
- UV ışınlarını yansıtır

KULLANIM ALANI

Flexicoat, beton, hafif beton, kiremit, ahşap, galvaniz çelik, asfalt, asbestli beton ve benzeri yüzeyler üzerine kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmış malzemelerin olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar ve bozukluklar Handycoat Ex-F ile iyileştirilmelidir.

Nemli tropikal bölgelerde eski yüzeylerin kaplanmasından önce, yüzey çamaşır suyu ile yıkanmalıdır. Yıkama işlemi, yosun ve mantarın tekrar oluşmaması için, uygulamadan en fazla 12 saat önce yapılmalıdır.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik ve tozuma durumuna göre bir veya birkaç kat Terrastar veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlanabilir.

UYGULAMA

Flexicoat, rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle 2 veya 3 kat şeklinde uygulanabilir. Çatlak oluşumuna uygun dip ve birleşim yerleri sıva donatı filesi ile sağlamlaştırılabilir. Katlar arası kuruma için 6 saat bekleyiniz.

Uygulama +5°C altında veya kuruma süresince üzerine yağmur yağma ihtimali varsa, yapılmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurun.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Flexicoat, 20 ve 5 kg plastik kovalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik reçine esaslı elastomerik su izolasyon malzemesi
Bağlayıcılar	Stiren/akrilik ester
Dolgular	Hassas sınıflandırılmış ince dolgular
Standardı	TS EN1504-2
Yangın Sınıfı	E
Su geçirgenlik	Sınıf 2
Pigmentler	Hava koşullarına dirençli pigmentler
Kuruma Süresi	Katlar arası 6 saat, tam kuruma 24 saat
Yoğunluk	1,3 g/cm ³
Renk	Beyaz. Diğer renkler, uygun miktarda ve onay alınarak mümkündür.
Tüketim	1,5 kg/m ² /mm (2 kat için yaklaşık olarak 1,5 kg/m ²)
Viskozite	110-120 KU
pH Değeri	8-9
Uygulama Yöntemi	Rulo, püskürtme, fırça
Ambalaj	20 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr